

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. April 2002 (04.04.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/26631 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C02F 1/28,
C01G 49/02, B01J 20/06, B01D 53/26

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/10634

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. September 2001 (14.09.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 47 996.0 26. September 2000 (26.09.2000) DE
100 47 997.9 26. September 2000 (26.09.2000) DE
101 15 414.3 29. März 2001 (29.03.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHLEGEL, Andreas
[DE/DE]; Bodelschwinghstr. 12, 47800 Krefeld (DE).
KISCHKEWITZ, Jürgen [DE/DE]; Deckersweide 22,
40883 Ratingen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER AKTIENGE-
SELLSCHAFT; 51368 Leverkusen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ,
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG,
SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN,
YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR),
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: CONTACTING AND ADSORBENT GRANULES

(54) Bezeichnung: KONTAKT- UND ADSORBER-GRANULATE

(57) Abstract: The invention relates to chunks or granules on the basis of iron oxides and/or iron oxihydroxides and iron(III) hy-
droxide, to a method for producing the same and to the use thereof.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Stücke bzw. Granulate auf Basis von Eisenoxiden und/oder Eisenoxi-
hydroxiden und Eisen(III)hydroxid, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung.



WO 02/26631 A1

Kontakt- und Adsorber-Granulate

Die vorliegende Erfindung betrifft Stücke bzw. Granulate auf Eisenoxidbasen und/oder Eisenoxihydroxiden jeglicher Modifikation, die eine geringe Menge an anorganischen Al- und/oder Mg-Oxiden bzw. (oxi)hydroxiden als Bindemittel enthalten, mit hoher spezifischer Oberfläche (50 bis größer 200 m²/g nach BET), Verfahren zu deren Herstellung und deren Überführung in stückige Form mit hoher mechanischer Stabilität sowie deren Verwendung als Kontakt und/oder Adsorptionsmittel/Reaktionsmittel zur Katalyse chemischer Reaktionen, zur Entfernung von Fremdstoffen aus Flüssigkeiten und/oder zur Gasreinigung.

Kontakt- und Adsorber-Granulate, auch solche auf Basis von Eisenoxiden und/oder Eisenoxihydroxiden, sind bereits beschrieben worden. Sie werden überwiegend in kontinuierlichen Verfahren eingesetzt, wobei sie sich üblicherweise in turm- bzw. kolonnenartigen Apparaten befinden, die von dem zu behandelnden Medium durchströmt werden, und an der äußeren und inneren Oberfläche der Granulate finden die chemischen bzw. physikalischen Reaktions- bzw. Adsorptionsprozesse statt. Zu diesem Zweck können pulverförmige Materialien nicht eingesetzt werden weil sie sich in Fließrichtung des Mediums verdichten und dadurch den Strömungswiderstand bis zur Blockierung des Apparates erhöhen. Wird ein Apparat durch Rückspülung gereinigt (s. unten), werden große Mengen des Pulvers ausgetragen, gehen verloren bzw. führen zu einer nicht tolerierbaren Belastung des Abwassers.

Die strömenden Medien üben jedoch auch Kräfte auf die Granulate aus, die zur Ab-
rasion und/oder zu einer Bewegung bis hin zu heftiger Agitation der Granulate führen können. Dadurch stoßen die Granulate aneinander, und infolgedessen entsteht unerwünschter Abrieb. Dieser führt zu Verlust von Kontakt- bzw. Adsorbermaterial und Verunreinigung des zu behandelnden Mediums.

Eisenoxid und -hydroxidhaltige Adsorptionsmittel/Reaktionsmittel sind z.B. im Bereich der Wasserreinigung oder Gasreinigung vorteilhaft einsetzbar. Bei der Wasser-

reinigung wird dieses Mittel in horizontal oder vertikal durchströmten Filtern bzw. Adsorberkolonnen oder durch Zugabe zu dem zu behandelnden Wasser für die Abscheidung von gelösten, suspendierten oder emulgierten organischen oder anorganischen Phosphor-, Arsen-, Antimon-, Schwefel-, Selen-, Tellur-, Beryllium- sowie Cyano- und Schwermetallverbindungen aus beispielsweise Trinkwasser, Brauchwasser, industriellem, kommunalem Abwasser, Mineral-, Weih- und Heilwasser sowie Fluß-, Gartenteich- und Agrarwasser eingesetzt. Möglich ist auch der Einsatz in sogenannten reaktiven Wänden zur Abscheidung der genannten Schadstoffe aus Grund- und Sickerwasserleitern von kontaminierten Standorten (Deponien).

10

Bei der Gasreinigung wird das Mittel in Adsorbern für die Bindung unerwünschter Bestandteile wie Schwefelwasserstoff, Mercaptanen und Blausäure, sowie sonstiger Phosphor-, Arsen-, Antimon-, Schwefel-, Selen-, Tellur-, sowie Cyano- und Schwermetallverbindungen in Abgasen eingesetzt. Es ist auch möglich, Gase wie HF, HCl, H₂S, SO_x, NO_x zu adsorbieren.

15

Möglich ist auch die Entfernung von Phosphor-, Arsen-, Antimon-, Selen-, Tellur-, sowie Cyano- und Schwermetallverbindungen aus Altölen und sonstigen kontaminierten organischen Lösungsmitteln.

20

Kontakt- und Adsorber-Granulate auf Basis von Eisenoxiden und/oder Eisenoxyhydroxiden werden auch zur Katalyse chemischer Reaktionen in der Gasphase oder in der flüssigen Phase eingesetzt.

25

Es sind auch verschiedenartige Verfahren bekannt, um mit Hilfe von Adsorptionsmitteln die Spuren- und Schadstoffe aus wässrigen Systemen zu entfernen.

So wird der DE-A 3 120 891 ein Verfahren beschrieben, bei welchem für die Abtrennung vornehmlich von Phosphaten aus Oberflächenwasser eine Filtration über Aktivtonerde mit einer Körnung von 1 bis 3 mm erfolgt.

30

Zum Entfernen von Schadstoffen aus Wasser beschreibt die DE-A 3 800 873 ein Adsorptionsmittel auf der Basis von porösen Materialien wie zum Beispiel hydrophobierter Kreide mit feiner bis mittlerer Körnung.

5 In der DE-A 3 703 169 wird ein Verfahren zur Herstellung eines granulierten Filterstoffes zum Aufbereiten von Naturwasser offenbart. Das Adsorbens wird durch Granulierung einer wässrigen Suspension von Kaolin unter Zugabe von pulverförmigem Dolomit in einer Wirbelschicht hergestellt. Anschließend werden die Granalien bei 900 bis 950° C gebrannt.

10

Aus der DE-A 40 34 417 ist ein Verfahren zur Herstellung und Verwendung von hochreaktiven Reagenzien für die Abgas- und Abwasserreinigung bekannt. Beschrieben werden hier Gemische aus $\text{Ca}(\text{OH})_2$ mit Zusätzen von Tonen, Steinmehlen, Flugstaub und Flugaschen, die porös hergestellt werden und eine Oberfläche von ca. 15 200 m^2/g besitzen.

20

Die genannten Verfahren bzw. die hierzu eingesetzten Kontakte haben den gemeinsame Nachteil, dass die jeweilige für die selektive Adsorption von Inhaltsstoffen der zu reinigenden Medien verantwortliche Komponente, also das eigentliche Adsorbens, mit hohen Mengen an Zuschlagstoffen versetzt werden muss, um eine Formgebung zu Granulaten zuzulassen. Hierdurch erniedrigt sich in deutlichem Maße die Bindekapazität für die zu entfernenden Wasserschadstoffe. Außerdem ist die spätere Aufarbeitung bzw. Weiterverwertung des Materials problematisch, da die als Bindemittel eingesetzten Fremdstoffe erst wieder abgetrennt werden müssen.

25

30

In der DE-A 4 214 487 werden ein Verfahren und ein Reaktor zum Entfernen von Verunreinigungen aus Wasser beschrieben. Ein trichterförmiger Reaktor, in dem als Sorbens für Wasserverunreinigungen fein verteiltes Eisenhydroxid in flockiger Form eingesetzt wird, wird horizontal durchströmt. Nachteilig bei diesem Verfahren ist der Einsatz des flockenförmigen Eisenhydroxids, der aufgrund der geringen Dichteunterschiede zwischen Wasser und Eisenhydroxid dazu führt, dass ein derartiger Reaktor nur mit sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten betrieben werden kann und die

Gefahr besteht, dass das Sorbens, gegebenenfalls bereits mit Schadstoffen beladen, gemeinsam mit dem Wasser aus dem Reaktor ausgetragen wird.

In JP-A 55 132 633 wird granulierter Rotschlamm als Nebenprodukt der Aluminiumproduktion als Adsorbens für Arsen beschrieben. Dieses setzt sich aus Fe_2O_3 , Al_2O_3 und SiO_2 zusammen. Über die Stabilität der Granulate und über das Granulationsverfahren wird hierin nicht berichtet. Ein weiterer Nachteil bei diesem Adsorbens ist die mangelnde Konstanz in der Zusammensetzung des Produktes und die unsichere Verfügbarkeit

In DE-A 19 826 186 wird ein Verfahren zur Herstellung eines Eisenhydroxid enthaltenden Adsorptionsmittels beschrieben. Eine wässrige Polymer-Dispersion wird in Eisenhydroxid in in Wasser dispergierbarer Form eingemischt. Diese Mischung wird dann entweder unter Erlangung eines festen Zustandes getrocknet und das feste Material anschließend mechanisch in die gewünschte Form und/oder Größe zerkleinert oder die Mischung wird gegebenenfalls nach einer Vortrocknung einer Formgebung unterzogen und anschließend unter Erlangung eines festen Zustandes endgetrocknet. Dadurch erhält man ein Material, bei welchem das Eisenhydroxid fest in das Polymer eingebettet ist und das eine hohe Bindekapazität für die üblicherweise in Abwässern oder Abgasen enthaltenen Schadstoffe aufweisen soll.

Nachteilig bei diesem Verfahren ist der Einsatz von organischen Bindemitteln, die das aufzubereitende Wasser durch Auswaschung und/oder Abrieb von Organika zusätzlich belasten. Zudem ist eine Beständigkeit bei längerem Einsatz des Adsorberverbunds nicht gewährleistet. Bakterien und anderen Mikroorganismen kann ein organisches Bindemittel zudem als Nährmedium dienen so dass die Gefahr der Besiedlung des Kontaktes mit Mikroorganismen und der Kontamination des Mediums durch dieselben besteht.

Grundsätzlich ist die Anwesenheit von zur Herstellung der Adsorbentien erforderlichen artfremden organischen Hilfsstoffen bei der Aufarbeitung, dem Recyclieren bzw. der weiteren Verwertung verbrauchter Adsorbentien nachteilig, weil die Ver-

wertung reiner Stoffe weniger problematisch ist als dies bei Stoffgemischen der Fall ist. So sind beispielsweise polymere Bindemittel bei der weiteren Verwertung von Adsorbermaterialien auf Eisenoxidbasis als Pigmente zur Anfärbung von Beton von Nachteil, da diese Bindemittel die Dispergierung des Pigments im Flüssigbeton behindern können.

In der DE-A 4 320 003 wird ein Verfahren zum Entfernen von gelöstem Arsen aus Grundwasser mittels kolloidem oder granuliertem Eisenhydroxid beschrieben. Für die Verwendung von feinen, suspendierten Eisen(III)hydroxid-Produkten wird hier empfohlen, die Eisenhydroxid-Suspension in Fettbettfilter, die mit gekörntem Material oder anderen Trägern mit hoher äußerer oder innerer Porosität gefüllt sind, einzubringen. Auch dieses Verfahren bringt den Nachteil mit sich, dass, bezogen auf das Adsorbens "Substrat + Eisenhydroxid", nur geringe spezifische Beladungskapazitäten erreichbar sind. Außerdem besteht nur eine schwache Bindung zwischen Substrat und Eisenhydroxid, so dass bei einer anschließenden Behandlung mit arsenhaltigem Wasser die Gefahr des Austrags von Eisenhydroxid bzw. Eisenarsenat besteht. In dieser Druckschrift wird weiterhin der Einsatz von granuliertem Eisenhydroxid als Adsorbermaterial für einen Festbettreaktor genannt. Die Herstellung des granulierten Eisenhydroxids erfolgt über eine Gefrier-Konditionierung (Gefriertrocknung) von durch Neutralisation von sauren Eisen(III)salz-Lösungen erhaltenem Eisenhydroxid bei Temperaturen unter minus 5° C. Dieser Herstellungsprozess ist in hohem Maße energieaufwendig und führt zu stark salzbelasteten Abwässern. Außerdem werden als Ergebnis dieses Herstellungsprozesses lediglich sehr kleine Körnchen mit geringer mechanischer Stabilität erhalten. Dies führt bei einem Einsatz in einem Festbettreaktor dazu, dass sich das Kornspektrum durch mechanische Abrasion der Teilchen im Verlaufe des Betriebs deutlich verringert, was wiederum zu Folge hat, dass feindisperse Partikel von beladenem oder unbeladenem Adsorptionsmittel aus dem Reaktor ausgetragen werden. Ein weiterer Nachteil dieser Granulate ist, dass die Adsorptionsfähigkeit gegenüber Arsenverbindungen erheblich vermindert wird, wenn die Granulate, z.B. durch längere Trockenstandzeit, Wasser verlieren.

Zur Wasseraufbereitung werden bevorzugt kontinuierlich betriebene Adsorber eingesetzt, die häufig in Gruppen parallel angeordnet betrieben werden. Um beispielsweise Trinkwasser von organischen Verunreinigungen zu befreien, werden derartige Adsorber mit Aktivkohle beschickt. Zu Spitzenverbrauchszeiten werden dann die vorhandenen Adsorber parallel betrieben, um die Strömungsgeschwindigkeit nicht über das auslegungsbedingte Maximum hinaus ansteigen zu lassen. Während Zeiten niedrigeren Wasserverbrauchs werden einzelne Adsorber aus dem Betrieb genommen und können währenddessen beispielsweise gewartet werden, wobei das Adsorbermaterial besonderen Belastungen ausgesetzt ist, wie weiter unten näher ausgeführt wird.

10

Auch der Einsatz von Granulaten, die man durch Kompaktieren von z.B. pulverförmigem Eisenoxid durch Anwendung hoher Linienkräfte erzeugen kann, wurde bereits erwogen. Derartige Granulate sind bereits beschrieben worden, um Flüssigbeton homogen anzufärben. Die Anwendung hoher Linienkräfte beim Kompaktieren ist in hohem Maße energie- und kostenaufwendig und die Stabilität der Kompaktate ist bei längerem Einsatz in Adsorbern ungenügend. Daher kommen derartige für den Einsatz in z.B. Adsorbern, insbesondere kontinuierlich betriebenen, bei der Reinigung von Wasser nur bedingt in Betracht. Insbesondere bei der Wartung bzw. Reinigung der Adsorberanlagen durch Rückspülung (s. unten) verlieren derartige Granulate durch die damit verbundene Agitation derselben große Mengen Substanz. Das Rückspül-Abwasser ist durch den Abrieb stark eingetrübt. Dies ist aus mehreren Gründen nicht akzeptabel: Zunächst einmal geht Adsorbermaterial verloren, welches nach einer längen Standzeit hoch mit Verunreinigungen beladen und daher toxikologisch bedenklich ist. Dann wird der Abwasserstrom mit dem Abrieb belastet, der sedimentieren kann und so zur Beeinträchtigung der Rohrleitungssysteme führt und letztlich die Kläranlage physikalisch und toxikologisch unerwünscht belastet, um nur einige Gründe zu nennen.

25

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, einen Kontakt bzw. ein Adsorptionsmittel/Reaktionsmittel auf Basis von Eisen-Sauerstoff-Verbindungen in stückiger Form bereitzustellen, das hohe mechanische Stabilität verbunden mit einem hohen Bindevermögen für in Flüssigkeiten und Gasen enthaltenen Schadstoffe aufweist ohne dass organische Bindemittel zur Erlangung ausreichender mechanischer

30

Stabilität eingesetzt werden müssen bzw. Anlagen, die mit derartigen Medien betrieben werden.

5 Die erfindungsgemäßen Kontakte bzw. Adsorptionsmittel/Reaktionsmittel, deren Bereitstellung, deren Verwendung sowie mit diesen beschickte Apparate lösen diese komplexe Aufgabe.

10 Hierbei handelt es sich um Eisenoxide und/oder Eisen(oxi)hydroxide, die mit einer geringen Menge an Magnesium-, Aluminiumoxiden und/oder (oxi)hydroxiden gebunden werden, ein Material, dass - wie Untersuchungen gezeigt haben - eine hohe Bindekapazität für die üblicherweise in Abwässern oder Abgasen enthaltenen Schadstoffe aufweist und ohne Zusatz organischer Bindemittel oder anorganischer Fremdstoffe mit Bindemittelfunktion bereits eine ausreichende mechanische und hydraulische Stabilität aufweist.

15 Da dieses Material nur einen geringen Anteil an Fremdstoff-Bindemitteln aufweist, hat es gegenüber Adsorbern des Stand der Technik zudem den Vorteil, dass es, erforderlichenfalls nach der Ablösung bzw. Entfernung der adsorbierten Schadstoffe, als ganzes entsorgt oder anderen Anwendungen zugeführt werden kann, so zum Beispiel
20 nach Aufmahlung für die Einfärbung von Beton und anderen Baustoffen sowie üblichen Pigmentanwendungen in Kunststoffen, Farben und Lacken oder zur Einfärbung von anderen Substraten wie Rindenmulch oder geschreddertem Holz, da die Menge der Zuschlagsstoffe sich auf die Farbgebung nicht allzu nachteilig auswirkt.

25 Zur Herstellung derartiger Adsorptionsmittel wird zunächst eine wässrige Suspension von Eisenoxihydroxid und/oder Eisenoxid und Eisenhydroxid hergestellt, die entweder so lange getrocknet wird, bis sie fest wird, und das feste Material wird gegebenenfalls anschließend mechanisch in die gewünschte Form und/oder Größe zerkleinert oder alternativ wird die Dispersion gegebenenfalls nach einer Vortrocknung im
30 halbfesten Zustand einer mechanischen Formgebung und anschließenden (weiteren) Trocknung bis zur Erlangung eines festen Zustandes unterzogen.

Die so erhältlichen Produkte können anschließend beispielsweise durch Schroten oder Mahlen weiter zerkleinert werden. Da sich die Produkte bei ihrem ersten Kontakt mit Wasser, beispielsweise beim ersten Füllen eines frisch beschickten Adsorberapparats mit Wasser, jedoch autogen zerkleinern, wird dies in der Regel nicht erforderlich sein.

Die Erfindung betrifft daher auch ein Verfahren zur Herstellung eines Eisenoxid/-Eisenhydroxid enthaltenden Adsorptionsmittel/Reaktionsmittels in stückiger Form.

Das erfindungsgemäße Material ist erhältlich, indem Eisenoxide und/oder Eisenoxihydroxide verschiedenster Phasen einschließlich $\text{Fe}(\text{OH})_2$ jeweils in Reinform oder in beliebiger Mischung in fester, halbfester oder suspendierter Form durch Zugabe von $\text{Al}(\text{OH})_3$ und/oder $\text{Mg}(\text{OH})_2$ in Suspension oder in gelartiger Form mit variablem Wassergehalt vermischt werden und diese Mischung dann vollständig oder unter Beibehaltung eines gewissen Wassergehaltes beispielsweise durch Filtration oder Verdampfung entwässert wird und das feste oder halbfeste Material anschließend mechanisch in die gewünschte Form und/oder Größe zerkleinert wird, oder die Dispersion wird, gegebenenfalls nach einer Vortrocknung im halbfesten Zustand, einer mechanischen Formgebung und anschließenden (weiteren) Trocknung unter Erlangung eines festen Zustandes unterzogen. Dabei wird das Eisenoxid und/oder -oxihydroxid fest in die Fremdstoff-oxid- bzw. -hydroxid-Matrix eingebettet.

Die Verfestigung der Eisenoxid- und/oder Eisen(oxi)hydroxidpartikel kann auch in situ erfolgen: Entweder, man legt sich eine alkalische Suspension der Eisenoxide und/oder Eisen(oxi)hydroxide vor, gibt wässrige Salze von Al^{3+} , Mg^{2+} , Ti^{4+} oder Mischungen davon soweit zu, so dass ausreichend schwerlösliche Niederschläge von $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{TiO}(\text{OH})_2$ bzw. Alterungs- und dehydratisierte Folgeprodukte derselben auf die suspendierten Eisenoxid- und/oder Eisen(oxi)hydroxidpartikel auffallen, oder man fällt in umgekehrter Weise auf die in Al^{3+} -, Mg^{2+} -, Ti^{4+} - Lösungen suspendierten Eisenoxid- bzw. Eisen(oxi)hydroxidpartikel durch Zugabe von Alkalien, wie z. B. NaOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, KOH , CaCO_3 , Na_2CO_3 , K_2CO_3 , NH_4OH die schwerlöslichen Niederschläge wie $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{TiO}(\text{OH})_2$ bzw. deren Alterungs-

und Folgeprodukte auf. Das Aluminiumoxid bzw. Aluminium(oxi)hydroxid kann auch aus einer Aluminatsuspension (z. B. NaAlO_2) auf die Eisenoxid- und(oder Eisen(oxi)hydroxidpartikel aufgefällt werden.

- 5 Die Entwässerung durch Verdampfung wird vorzugsweise dann angewendet, wenn die zu entwässernden Suspensionen weitgehend salzfrei sind und/oder an die erzeugten Endprodukte weniger hohe Anforderungen an die mechanische Festigkeit im Betrieb gestellt werden.
- 10 Alternativ entwässert man durch Filtration. Dabei ist es möglich, zur Verbesserung des Filtrationsverhaltens der Suspensionen übliche filtrationsverbessernde Maßnahmen anzuwenden wie sie z.B. in Solid-Liquid Filtration and Separation Technology, A. Rushton, A.S., Ward R.G., Holdich, 2. Aufl. 2000, Wiley-VCH, Weinheim sowie Handbuch der Industriellen Fest/Flüssig-Filtration, H. Gasper, D. Öchsle, E. Pongratz, 15 2. Aufl. 2000, Wiley-VCH Weinheim beschrieben sind. So können den Suspensionen zum Beispiel Flockungsmittel zugesetzt werden.

Die zu entwässernden Dispersionen können auch Eisencarbonate enthalten.

- 20 Die erfindungsgemäßen Produkte können einer Trocknung an Luft, und/oder im Vakuum, und/oder im Trockenschrank und/oder auf Bandtrocknern oder in Sprühtrocknern bei Temperaturen im Bereich von 5 bis 300°C unterzogen werden. Auch eine Gefriertrocknung des Materials ist möglich.
- 25 Die erfindungsgemäßen Produkte haben vorzugsweise einen Restwassergehalt von weniger als 20 Gew.-%.

- Die Zerkleinerung des Materials erfolgt vorzugsweise durch Aufmahlung auf Körnungen von einer Größe im Bereich zwischen 0.5 und 20 mm. Die mechanische 30 Formgebung des halbfesten Materials findet vorzugsweise in einer Granulier- bzw. Pelletieranlage oder in einer Strangpresse statt, wobei Formkörper mit einer Größe im Bereich von 0.5 bis 20 mm Durchmesser bzw. Länge erhalten werden können.

Es wurde gefunden, dass die so erhaltenen Stücke bzw. Granulate eine hohe Bindekapazität für in Gewässern, Flüssigkeiten oder Gasen enthaltene Schadstoffe besitzen und sie zudem eine ausreichend hohe Stabilität gegenüber strömenden Medien hinsichtlich mechanischer oder hydraulischer Beanspruchung besitzen.

Insbesondere überrascht, dass sich die mit $\text{Fe}(\text{OH})_3$ behandelten Eisenoxihydroxide bzw. Eisenoxide beim Trocknen in sehr harte Agglomerate verfestigen, die ohne Zusatz von Bindemittel eine hohe mechanische Abriebsfestigkeit und eine hohe hydraulische Stabilität gegenüber dem Kontakt mit durchströmenden Wasser besitzen, und die ein hohes Bindevermögen für die in dem Wasser enthaltenen Schad- und Spurenstoffe haben.

Zum erfindungsgemäßen Einsatz eignen sich Eisenoxihydroxidpigmente (z.B. Goethit) ebenso wie Eisenoxidpigmente (z.B. Hämatit, Magnetit) und/oder Eisencarbonate. Die Herstellung von Eisenoxidpigmenten ist Stand der Technik, sie werden durch Fällungs- und Oxidations- oder Penniman-Reaktionen aus Eisen(II)salzlösungen und das Eisenhydroxid durch Fällung aus Eisen(III)salzlösungen erhalten. Derartige Pigmente können Strukturen auf der Basis von α -, β -, γ -, δ -, δ' -, ϵ -Phasen und/oder $\text{Fe}(\text{OH})_2$ sowie Misch- und Zwischenphasen derselben enthalten. Gelbe Eisenoxihydroxide können zu roten Eisenoxiden gegläut werden.

Das Produkt besitzt BET-Oberflächen von 50 bis 500 m^2/g , bevorzugt von 80 bis 200 m^2/g .

Die Primärteilchengröße wurde aus rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen z. B. bei einer Vergrößerung 60000:1 durch Ausmessen bestimmt (Gerät: XL30 ESEM FEG, Fa. Philips). Sind die Primärteilchen nadelförmig, wie z. B. in der Phase von α - FeOOH , lässt sich als Mass für die Teilchengröße die Nadelbreite angeben. Man beobachtet bei nanoteiligen α - FeOOH - Teilchen Nadelbreiten von bis zu 100 nm, in der Hauptsache jedoch zwischen 4 und 50 nm. α - FeOOH Primärteilchen haben üblicherweise ein Länge:Breite-Verhältnis von 5:1 bis zu 50:1, typischerweise von 5:1

bis 20:1. Durch Dotierungen oder spezielle Reaktionsführung lassen sich die Nadel-
formen jedoch in ihrem Länge:Breite-Verhältnis variieren. Sind die Primärteilchen
isometrisch, wie z. B. in den Phasen α -Fe₂O₃, γ -Fe₂O₃, Fe₃O₄, können die Teilchen-
durchmesser durchaus auch kleiner als 20 nm sein.

5

Durch Mischung von nanoteiligen Eisenoxiden bzw. Eisen(oxi)hydroxiden mit Pig-
menten und/oder Aluminium-, Magnesium- bzw. Titan- (hydr)oxiden erkennt man
auf den rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen das Vorliegen der gegebenen
Pigment- bzw. Keim-Partikel in ihrer bekannten Teilchenmorphologie, welche durch
10 die nanoteiligen Keimpartikel bzw. das Aluminium-, Magnesium- bzw. Titan-
(hydr)oxiden untereinander zusammengehalten werden bzw. miteinander verklebt
sind.

Gelbe Eisenoxihydroxidpigmente werden in der Regel durch Fällung von Eisen(II)-
15 hydroxiden oder -carbonaten aus entsprechenden Eisen(II)-salzlösungen wie z. B.
FeSO₄, FeCl₂ in Reinform oder als Beizereilösungen im sauren oder alkalischen pH-
Bereich und anschließender Oxidation zu Eisen(III)-oxihydroxiden synthetisiert (s. u.
a. G. Buxbaum, Industrial Inorganic Pigments, VCH Weinheim, 2. Auflage, 1998, S.
231ff). Die Oxidation des zweiwertigen zum dreiwertigen Eisen erfolgt bevorzugt
20 mit Luft, dabei ist eine intensive Begasung von Vorteil. Auch die Oxidation mit
H₂O₂ führt zu Eisenoxihydroxiden. Als alkalisches Fällungsmittel wird bevorzugt
NaOH eingesetzt. Aber auch andere Fällungsmittel, wie KOH, Na₂CO₃, K₂CO₃,
CaO, Ca(OH)₂, CaCO₃, NH₃, NH₄OH, MgO und/ oder MgCO₃ können verwendet
werden.

25

Durch geeignete Wahl der Fäll- und Oxidationsbedingungen lassen sich nanoteilige
 α -, β -, γ -, δ - Phasen und Mischphasen von Eisenoxihydroxiden darstellen, die eine
hohe spezifische Oberfläche aufweisen, so dass die Nanoteilchen im trockenen Zu-
stand zusammenbacken und in zerkleinerter Form eine hohe Stabilität gegenüber
30 mechanischem und fluidmechanischen Abrieb besitzen. Um die gefällten Pigmente
in Richtung der notwendigen hohen Feinteiligkeit zu steuern, werden die Fällungen,
z. B. von gelbem α -FeOOH, wie in den Patenten US-A 2 558.303 und US-A 2 558

304 beschrieben, im alkalischen pH-Bereich mit Alkalicarbonaten als Fällungsmittel durchgeführt und in der Regel Modifikatoren zugesetzt, wie z.B. SiO₂, Zink-, Aluminium- oder Magnesiumsalze, Hydroxycarbonsäuren, Phosphate, Metaphosphate. So hergestellte Produkte sind in US-A 2 558 302 beschrieben. Derartige Keimmodifi-
5 katoren behindern die spätere Aufarbeitung, Recyclierung oder weitere andersartige Verwendung der erfindungsgemäßen Adsorbentien nicht. Bei den Fällverfahren im wässrigen Medium führen nach bisherigem Wissen Fällungen im alkalischen Milieu zu weniger hart agglomerierten Pulvern als solche im sauren.

10 Keimmodifikatoren haben jedoch u. a. den Vorteil, dass man selbst bei höheren Reaktionsstemperaturen trotzdem eine ausreichende Feinteiligkeit erreichen kann.

Gegenüber dem Stand der Technik handelt es sich bei den beschriebenen Produkten, dem Verfahren zur ihrer Herstellung und ihrer Verwendung um eine Verbesserung.
15 Die erfindungsgemäßen Granulate sind im Gegensatz zu solchen des Stands der Technik erheblich belastbarer und weisen somit eine viel größere Abriebsstabilität gegenüber mechanischer und hydraulischer Beanspruchung auf. Sie können direkt als solche eingesetzt werden. Selbst auf das Zerkleinern oder Schroten der zunächst erhaltenen rohen Trockensubstanz aus Filterkuchen oder Strangpressen kann z.B. bei
20 der Anwendung in Adsorberanlagen zur Wasserreinigung verzichtet werden, da sich die groben Stücke bei ihrem Kontakt mit Wasser selbständig zerkleinern. Hierbei entsteht eine statistische Korngrößenverteilung, jedoch keine Partikel einer Größe, die in nennenswertem Maße durch das strömende Medium aus dem Adsorber ausge-
tragen werden.

25 Auf eine separate Granulierung, wie sie beim Einsatz herkömmlicher Eisenoxihydroxiden in Form (rieselfähiger) Pulver erforderlich wäre, entweder unter Zuhilfenahme substanzfremder Bindmittel oder höchster Linienkräfte beim Kompaktieren, kann völlig verzichtet werden.

30 Als andere Methode, Granulate zu erzeugen, hat sich die Granulierung einer halbfeuchten Paste bewährt. Dabei formt man Pellets bzw. Stränge aus einer halbfesten

Paste z. B. Mittels eines einfachen Lochblechs, einer Walzenpresse oder eines Extruders und trocknet diese entweder gleich oder bringt diese Extrudate mittels eines Sphäronizers zusätzlich in eine Kugel- oder Granulatform. Die noch feuchten Kügelchen bzw. granulate können im Nachhinein auf einen beliebigen Feuchtigkeitsgehalt nachgetrocknet werden. Damit die Granulate nicht zusammenbacken, empfiehlt sich ein Restfeuchtegehalt von $< 50\%$. Eine solche Kugelform kann für den Einsatz in Festbettadsorbern wegen der dadurch besseren Schüttung im Adsorberbehälter gegenüber geschroteten Granulaten oder Pellets in Strangform von Vorteil sein.

Die erfindungsgemäß einzusetzenden Mengen an Eisenoxihydroxiden bzw. Eisenoxiden einerseits und Eisenhydroxid andererseits werden durch die an das erfindungsgemäße Produkt gestellten Anforderungen bezüglich seiner mechanischen Stabilität und Abriebfestigkeit bestimmt. Ein höherer Gehalt an (pulverförmigen) Pigmenten wird in der Regel zwar die mechanische Festigkeit der erfindungsgemäßen Produkte verringern, jedoch wird gegebenenfalls die Filtration der Suspensionen erleichtert. Der auf dem jeweiligen Anwendungsgebiet tätige Fachmann wird durch wenige orientierende Versuche das für seinen Anwendungszweck optimale Mischungsverhältnis ermitteln können.

Besonders bevorzugt werden die erfindungsgemäßen Granulate bei der Reinigung von Flüssigkeiten, insbesondere zur Entfernung von Schwermetallen, eingesetzt. Eine in diesem technischen Gebiet bevorzugte Anwendung ist die Dekontamination von Wasser, insbesondere von Trinkwasser. In jüngster Zeit wird der Entfernung von Arsen aus Trinkwasser besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die erfindungsgemäßen Granulate eignen sich hierzu hervorragend, da selbst die niedrigen von der US-Behörde EPA festgesetzten Grenzwerte durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Granulate nicht nur eingehalten, sondern sogar unterschritten werden können.

Dazu können die Granulate in herkömmliche Adsorberapparaten eingesetzt werden, wie sie derzeit schon, z.B. mit Aktivkohle beschickt, zur Entfernung von Schadstoffen anderer Art in Gebrauch sind. Ein Batchbetrieb, beispielsweise in Zisternen oder ähnlichen Behältnissen, die gegebenenfalls mit Rührwerken ausgestattet sind, ist zwar

auch möglich. Der Einsatz in kontinuierlich betriebenen Anlagen wie Durchfluß-Adsorbern ist jedoch bevorzugt.

5 Da zur Trinkwasser aufzubereitendes Rohwasser üblicherweise auch organische Verunreinigungen wie Algen und ähnliche Organismen enthält, belegt sich die Oberfläche von Adsorbern, insbesondere die äußere Oberfläche von granulatförmigem Adsorbens, während des Einsatzes mit zumeist schleimigen Ablagerungen, die den Zutritt des Wassers und damit die Adsorption von zu entfernenden Inhaltsstoffen erschweren oder gar verhindern. Aus diesem Grund werden die Adsorber-Apparate von
10 Zeit zu Zeit mit Wasser rückgespült, was vorzugsweise während Zeiten niedrigen Wasserverbrauchs (s. oben) an einzelnen aus dem Betrieb genommenen Apparaten durchgeführt wird. Hierbei wird das Adsorbens aufgewirbelt, und durch die hiermit verbundene mechanische Beanspruchung der Oberfläche wird der unerwünschte Belag entfernt und entgegen der Fließrichtung im Nutzbetrieb ausgetragen. Das
15 Waschwasser wird üblicherweise einer Kläranlage zugeführt. Hierbei bewähren sich die erfindungsgemäßen Adsorbentien ganz besonders gut, da deren hohe Festigkeit eine Reinigung in kurzer Zeit ermöglicht, ohne dass nennenswerte Verluste an Adsorbermaterial zu verzeichnen wären bzw. das dem Abwasser zugeführte Rückspülwasser reich an ausgetragenen Adsorbermaterial, gegebenenfalls schon hoch mit
20 Schwermetallen beladen, ist.

Da die erfindungsgemäßen Granulate frei von artfremden Bindmitteln sind, ist das Material nach Gebrauch vergleichsweise einfach zu entsorgen. So kann das Adsorbierte Arsen z.B. in speziellen Apparaturen thermisch oder chemisch entfernt werden, und man erhält als reinen Stoff ein Eisenoxidpigment, welches entweder zum
25 Zweck der gleichen Anwendung recycelt oder herkömmlichen Pigmentanwendungen zugeführt werden kann. Je nach Anwendung und gesetzlichen Bestimmungen kann der Adsorberinhalt auch ohne die vorherige Entfernung der Schwermetalle beispielsweise als Pigment zur Einfärbung dauerhafter Konstruktionsmaterialien wie
30 Beton verwendet werden, da die dem Trinkwasser entzogenen Schwermetalle auf diese Weise dauerhaft immobilisiert und dem Wasserkreislauf entzogen werden.

Daher sind auch Wasseraufbereitungsanlagen bzw. Wasserwerke, in denen mit den erfindungsgemäßen Granulaten beschickte Apparate betrieben werden ebenso Gegenstand der vorliegenden Erfindung wie Verfahren zur Dekontamination von Wasser unter Verwendung derartiger Apparate sowie derartige Apparate selbst.

5

Die Bestimmung der spezifischen Oberfläche der erfindungsgemäßen Produkte nach BET erfolgt über das Trägergasverfahren ($\text{He:N}_2=90:10$) nach der Einzelpunkt-Methode, gemäß DIN 66131 (1993). Vor der Messung wird die Probe 1 h bei 140°C im trockenen Stickstoffstrom ausgeheizt.

10

Zur Messung der Adsorption von Arsen(III) und Arsen(V) werden in einer 5L PE-Flasche über einen bestimmten Zeitraum 3L einer wässrigen Lösung von NaAsO_2 oder Na_2HAsO_4 mit der jeweils angegebenen Ausgangskonzentration von ca. 2-3 mg/L Arsen mit 3 g der zu untersuchenden Probe behandelt und dabei die Flasche auf rotierenden Walzen in Bewegung versetzt. Die Adsorptionsgeschwindigkeit von As-Ionen auf Eisenhydroxid über diesen bestimmten Zeitraum, z.B. eine Stunde, wird angegeben mit $\text{mg(As}^{3+/5+})/\text{g(FeOOH)} \cdot \text{h}$ aus der Differenz zu den in Lösung verbleibenden $\text{As}^{3+/5+}$ -Ionen.

15

20

Die Bestimmung der Adsorbierten Hg- oder Pb- Mengen erfolgt in analoger Weise.

Die As-, Hg- bzw. Pb-Gehalte des beladenen Eisenoxihydroxids bzw. der Lösungen bestimmt man über die Massenspektrometrie (ICP-MS) gemäß DIN 38406-29 (1999) oder über optische Emissionsspektroskopie (ICP-OES) gemäß EN-ISO 11885 (1998) mit jeweils induktiv gekoppeltem Plasma als Anregungseinheit.

25

30

Die Beurteilung der mechanischen und hydraulischen Abriebsfestigkeit erfolgte nach folgender Methode: 10 g des zu untersuchenden Granulats mit Korngrößen $>0.1\text{ mm}$ wurden in einem 500 mL Erlenmeyerkolben mit 150 mL VE-Wasser versetzt und auf einer Schüttelmaschine LabShaker (Modell Kühner, Fa. Braun) über einen Zeitraum von 30 Minuten mit 250 Umdrehungen/Minute in Rotation versetzt. Anschließend wurde von der Suspension mittels eines Siebs der Anteil $>0.1\text{ mm}$ isoliert, getrocknet

und gewogen. Das Gewichtsverhältnis zwischen Auswaage und Einwaage bestimmt den Abriebswert in %.

5 Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Beispielen näher erläutert. Die Beispiele sollen der Illustration des Verfahrens dienen und stellen keine Einschränkung dar.

Beispiele:**Beispiel 1:**

- 5 Es wurden 7905 kg FeSO_4 vorgelegt, mit Wasser auf 53.3 m³ Volumen gelöst, die Lösung auf 14 °C abgekühlt und diese Lösung mit 1000 kg $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ versetzt. Die Vorlage wird dann bei 14 °C mit 5056 kg NaOH als Lösung mit ca. 300 g/L verdünnt und anschließend mit 4000 m³/h Luft bis > 99.5 % Ausfällgrad oxidiert. Der Ansatz wurde auf einer Filterpresse bis zur Restleitfähigkeit des Filtrates von < 1000
- 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ gewaschen und die Paste durch ein Lochblech mit Lochdurchmessern von 7 mm gedrückt und somit zu Strängen geformt. Die Stränge werden auf einem Bandtrockner auf eine Restfeuchte von ca. 3 % getrocknet. Das Produkt besteht laut Röntgendiffraktogramm zu 100 % aus $\alpha\text{-FeOOH}$ mit sehr kurzen Nadeln. Aus der rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme z. B. mit der Vergrößerung von 60000:1
- 15 wurde die Nadelbreiten durch Ausmessen zwischen 30 und 50 nm bestimmt. Die Nadellängen waren nicht eindeutig zu ermitteln, denn die Nadeln waren zu stark agglomeriert. Die spezifische Oberfläche nach BET betrug 145 m²/g. Der Abriebswert betrug nach 30 Minuten lediglich 6 %.
- 20 Adsorptionsverhalten: Die Adsorptionsgeschwindigkeit bezüglich NaAsO_2 mit einer Ausgangskonzentration von 2.5 mg/L betrug 1.8 mg(As^{3+})/g(FeOOH)•h, bezüglich Na_2HAsO_4 mit einer Ausgangskonzentration von 2.9 mg/L betrug sie 1.5 mg(As^{5+})/g(FeOOH)•h.

25

Beispiel 2:

- Zu 1 L einer Suspension von Bayferrox[®] 920 mit einem Feststoffgehalt von 50 g/L FeOOH wurden 569 mL einer MgSO_4 -Lösung (100 g/L) versetzt, anschließend unter
- 30 Rühren mit 173 g einer 24 %-igen NaOH-Lösung versetzt und 15 Min. nachgerührt. Die gelbe Suspension wird auf einer Nutsche auf eine Restleitfähigkeit des Filtrats von 1 mS/cm gewaschen, der Filterkuchen bei 75 °C im Trockenschrank auf eine

Restfeuchte von < 2 % getrocknet. Das Produkt wurde auf Korngrößen zwischen 0.5 und 2 mm granuliert und die Granulate zur Arsenadsorption eingesetzt.

Das Produkt besteht laut Röntgendiffraktogramm aus α -FeOOH und $\text{Mg}(\text{OH})_2$. Aus der rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme z. B. mit der Vergrößerung von 60000:1 sieht man, dass die Nadeln des α -FeOOH-Typs von amorphen Schichten miteinander verklebt bzw. agglomeriert sind. Die spezifische Oberfläche nach BET betrug $43 \text{ m}^2/\text{g}$ und hat sich damit, verglichen mit Bayferrox[®] 920 (BET ca. $15 \text{ m}^2/\text{g}$). Der Abriebwert betrug nach 30 Minuten lediglich 11 %.

Die Adsorptionsgeschwindigkeit bezüglich einer wässrigen NaAsO_2 -Lösung mit einer Ausgangskonzentration von 2.6 mg/L (As^{3+}) betrug $1.2 \text{ mg}(\text{As}^{3+})/\text{g}(\text{FeOOH}) \cdot \text{h}$, bezüglich einer Na_2HAsO_4 -Lösung mit einer Ausgangskonzentration von 2.7 mg/L (As^{5+}) betrug $1.5 \text{ mg}(\text{As}^{5+})/\text{g}(\text{FeOOH}) \cdot \text{h}$.

Beispiel 3:

Zu 950 g einer Suspension eines alkalischen nanoteiligen Keims von α -FeOOH (Feststoffgehalt: 5.26 g/L FeOOH, 1.14 % % NaOH) wurden unter Rühren mit 46 mL einer $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ -Lösung (100 g/L Al_2O_3) versetzt und 15 Min. nachgerührt. Die braune Suspension wird auf einer Nutsche auf eine Restleitfähigkeit des Filtrats von 1 mS/cm gewaschen, der Filterkuchen bei 75°C im Trockenschrank auf eine Restfeuchte von < 2 % getrocknet. Das produkt wurde auf Korngrößen zwischen 0.5 und 2 mm granuliert und die Granulate zur Arsenadsorption eingesetzt.

Im Röntgendiffraktogramm des Produktes wies man nur α -FeOOH nach welches, wie aus der rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme zu sehen ist, als sehr kurze und stark agglomerierte Nadeln vorliegt. Die spezifische Oberfläche nach BET betrug $102 \text{ m}^2/\text{g}$. Der Abriebwert betrug nach 30 Minuten lediglich 5 %.

Die Adsorptionsgeschwindigkeit bezüglich einer wässrigen NaAsO_2 -Lösung mit einer Ausgangskonzentration von 2.6 mg/L (As^{3+}) betrug $2.0 \text{ mg}(\text{As}^{3+})/\text{g}(\text{FeOOH}) \cdot \text{h}$,

bezüglich einer Na_2HAsO_4 -Lösung mit einer Ausgangskonzentration von 2.1 mg/L (As^{5+}) betrug 1.5 mg(As^{5+})/g(FeOOH)•h.

Patentansprüche:

- 5 1. Von Medien durchströmbare Apparate, dadurch gekennzeichnet, dass sie stückiges Adsorptionsmittel/Reaktionsmittel bestehend aus Eisenoxid und/oder Eisenoxihydroxiden, die mit Oxiden und/oder (Oxi)hydroxiden der Elemente Al, Mg, Ti verfestigt werden.
- 10 2. Apparate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Medien um Gase handelt.
- 15 3. Apparate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Medien um Flüssigkeiten handelt.
- 20 4. Apparate gemäß Ansprüchen 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Medien um Wasser handelt.
- 25 5. Wasseraufbereitungsanlagen umfassend Apparate gemäß Ansprüchen 1, 2 und 4.
6. Wasserwerke umfassend Wasseraufbereitungsanlagen gemäß Anspruch 5.

7. Verfahren zur Herstellung eines Adsorptionsmittels/Reaktionsmittels, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) Aluminium-, Magnesium-, und/oder Titan- oxide bzw. (oxi)hydroxide oder deren Alterungs- und dehydrierte Folgeprodukte in eine wässrige Suspension von Eisenoxid und/oder Eisenoxihydroxid, einschließlich $\text{Fe}(\text{OH})_2$ eingemischt wird und dann

(b1) entweder die Suspension unter Erlangung eines festen Zustandes getrocknet und das feste Material anschließend mechanisch in die gewünschte Form und/oder Größe zerkleinert wird oder

(b2) die Suspension gegebenenfalls nach einer Vortrocknung im halbfesten Zustand einer mechanischen Formgebung und anschließenden (weiteren) Trocknung unter Erlangung eines festen Zustandes unterzogen wird.

8. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Eisenoxid- und/oder Eisenoxihydroxide Strukturen auf der Basis von α -, β -, γ -, δ -, δ' -, ϵ - und/oder $\text{Fe}(\text{OH})_2$ -Pasen, Ferrihydrit- sowie Misch- und Zwischenphasen derselben enthalten.

9. Verfahren nach Ansprüchen 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich oder anstatt der Eisenoxid- und/oder Eisenoxihydroxide Eisencarbonate eingesetzt werden.

10. Verfahren nach Ansprüchen 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Eisenoxide und/oder Eisen(oxi)hydroxide transparente Pigmente eingesetzt werden.

- 5
11. Verfahren nach Ansprüchen 7- 11, dadurch gekennzeichnet, dass zur Fällung der Al-, Mg- oder Ti-Oxide und/oder (Oxi)hydroxide Salze aus der Reihe der Carbonate, Chloride, Fluoride, Nitrate, Sulfate, Sulfite verwendet werden.
- 10
12. Verwendung von gemäß Ansprüchen 7 bis 9 erhältlichen Agglomeraten in Apparaten und Anlagen gemäß Ansprüchen 1 bis 6.
- 15
13. Verwendung von gemäß Ansprüchen 7 bis 9 erhältlichen Agglomeraten zur Reinigung von Gasen.
- 20
14. Verwendung von gemäß Ansprüchen 7 bis 9 erhältlichen Agglomeraten zur Reinigung von Flüssigkeiten.
- 25
15. Verwendung von gemäß Ansprüchen 7 bis 9 erhältlichen Agglomeraten zur Wasseraufbereitung.
- 30
16. Verwendung von gemäß Ansprüchen 7 bis 9 erhältlichen Agglomeraten zur Entfernung von Schwermetallen , sowie Phosphor-, Antimon-, Beryllium-, Selen-, Tellur- sowie Cyanoverbindungen aus Wasser.
17. Verwendung von gemäß Ansprüchen 7 bis 9 erhältlichen Agglomeraten zur Entfernung von Arsenverbindungen aus Wasser.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 01/10634

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C02F1/28 C01G49/02 B01J20/06 B01D53/26

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C02F C01G B01J B01D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 459 370 A (VAN DER WAL WILLEM J J ET AL) 10 July 1984 (1984-07-10) column 2, line 40 -column 3, line 5 column 4, line 6-14; examples	1,2,7,8, 12,13
X	US 5 369 072 A (CHANG YU-JUNG ET AL) 29 November 1994 (1994-11-29) example 4	1-6
A		7,14-17
X	GB 1 568 349 A (HITACHI LTD) 29 May 1980 (1980-05-29) page 4, line 31-76; claims	7,8,11, 14-17
X	EP 0 704 500 A (BAYER AG) 3 April 1996 (1996-04-03) the whole document	7,10,11
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 January 2002

Date of mailing of the international search report

06/02/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Gruber, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. Application No

PCT/EP 01/10634

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 4 515 756 A (BLUMER DAVID J) 7 May 1985 (1985-05-07) claims 1,2,9,10	1-17
A	US 4 366 090 A (CARIES JEAN-CLAUDE) 28 December 1982 (1982-12-28) the whole document	1-17
A	US 4 216 084 A (IKARI YOSHIKATSU ET AL) 5 August 1980 (1980-08-05) the whole document	
A	DE 198 24 379 A (BILFINGER & BERGER UMWELTVERFA) 2 December 1999 (1999-12-02) the whole document	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 01/10634

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4459370	A	10-07-1984	DE 3131255 A1 NL 8203117 A ,B,	10-03-1983 01-03-1983
US 5369072	A	29-11-1994	US 5911882 A	15-06-1999
GB 1568349	A	29-05-1980	JP 1248865 C JP 53113286 A JP 59022574 B JP 1344427 C JP 53127388 A JP 61007857 B JP 53146285 A DE 2810995 A1	25-01-1985 03-10-1978 28-05-1984 29-10-1986 07-11-1978 10-03-1986 20-12-1978 21-09-1978
EP 0704500	A	03-04-1996	DE 4434972 A1 DE 59507379 D1 DK 704500 T3 EP 0704500 A1	04-04-1996 13-01-2000 22-05-2000 03-04-1996
US 4515756	A	07-05-1985	NONE	
US 4366090	A	28-12-1982	FR 2479986 A1 CA 1171839 A1 DE 3162576 D1 EP 0037321 A1 ES 500985 D0 ES 8202153 A1 JP 56155643 A	09-10-1981 31-07-1984 19-04-1984 07-10-1981 01-01-1982 01-04-1982 01-12-1981
US 4216084	A	05-08-1980	JP 1304607 C JP 53048352 A JP 56022587 B JP 53030489 A JP 61043089 B CA 1099691 A1 DE 2725384 A1 FI 771806 A ,B, SE 430325 B SE 7706537 A US 4147665 A	28-02-1986 01-05-1978 26-05-1981 22-03-1978 25-09-1986 21-04-1981 15-12-1977 08-12-1977 07-11-1983 08-12-1977 03-04-1979
DE 19824379	A	02-12-1999	DE 19824379 A1 WO 9962826 A1 EP 1091909 A1	02-12-1999 09-12-1999 18-04-2001

Inter: ales Aktenzeichen

PCT/EP 01/10634

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C02F1/28 C01G49/02 B01J20/06 B01D53/26

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIATE GEBIETE

Becherchieter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK: 7 C02F C01G B01J B01D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 459 370 A (VAN DER WAL WILLEM J J ET AL) 10. Juli 1984 (1984-07-10) Spalte 2, Zeile 40 - Spalte 3, Zeile 5 Spalte 4, Zeile 6-14; Beispiele	1,2,7,8, 12,13
X	US 5 369 072 A (CHANG YU-JUNG ET AL) 29. November 1994 (1994-11-29)	1-6
A	Beispiel 4	7,14-17
X	GB 1 568 349 A (HITACHI LTD) 29. Mai 1980 (1980-05-29) Seite 4, Zeile 31-76; Ansprüche	7,8,11, 14-17
X	EP 0 704 500 A (BAYER AG) 3. April 1996 (1996-04-03) das ganze Dokument	7,10,11
	-/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

X Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- * **A*** Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- * **E*** älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- * **L*** Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- * **O*** Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- * **P*** Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *G* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

30. Januar 2002

06/02/2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Gruber, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern: ☐ ales Aktenzeichen

PCT/EP 01/10634

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 515 756 A (BLUMER DAVID J) 7. Mai 1985 (1985-05-07) Ansprüche 1,2,9,10 -----	1-17
A	US 4 366 090 A (CARIES JEAN-CLAUDE) 28. Dezember 1982 (1982-12-28) das ganze Dokument -----	1-17
A	US 4 216 084 A (IKARI YOSHIKATSU ET AL) 5. August 1980 (1980-08-05) das ganze Dokument -----	
A	DE 198 24 379 A (BILFINGER & BERGER UMWELTVERFA) 2. Dezember 1999 (1999-12-02) das ganze Dokument -----	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inter ales Aktenzeichen

PCT/EP 01/10634

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4459370 A	10-07-1984	DE 3131255 A1 NL 8203117 A ,B,	10-03-1983 01-03-1983
US 5369072 A	29-11-1994	US 5911882 A	15-06-1999
GB 1568349 A	29-05-1980	JP 1248865 C JP 53113286 A JP 59022574 B JP 1344427 C JP 53127388 A JP 61007857 B JP 53146285 A DE 2810995 A1	25-01-1985 03-10-1978 28-05-1984 29-10-1986 07-11-1978 10-03-1986 20-12-1978 21-09-1978
EP 0704500 A	03-04-1996	DE 4434972 A1 DE 59507379 D1 DK 704500 T3 EP 0704500 A1	04-04-1996 13-01-2000 22-05-2000 03-04-1996
US 4515756 A	07-05-1985	KEINE	
US 4366090 A	28-12-1982	FR 2479986 A1 CA 1171839 A1 DE 3162576 D1 EP 0037321 A1 ES 500985 D0 ES 8202153 A1 JP 56155643 A	09-10-1981 31-07-1984 19-04-1984 07-10-1981 01-01-1982 01-04-1982 01-12-1981
US 4216084 A	05-08-1980	JP 1304607 C JP 53048352 A JP 56022587 B JP 53030489 A JP 61043089 B CA 1099691 A1 DE 2725384 A1 FI 771806 A ,B, SE 430325 B SE 7706537 A US 4147665 A	28-02-1986 01-05-1978 26-05-1981 22-03-1978 25-09-1986 21-04-1981 15-12-1977 08-12-1977 07-11-1983 08-12-1977 03-04-1979
DE 19824379 A	02-12-1999	DE 19824379 A1 WO 9962826 A1 EP 1091909 A1	02-12-1999 09-12-1999 18-04-2001

